

**ANDYMAR S.A.**

	Descripción	Unidad de medida	Resultado	EN ISO 20345
Cubierta	Cuero Pull-up			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	mg / cm ² / h	7.1	≥ 0,8
	Superior: coeficiente de vapor de agua	mg / cm ²	64	≥ 15
Forro	Microgamuza			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	mg / cm ² / h	51.9	≥ 2
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg / cm ²	415.5	≥ 20
Plantings	Plantilla de espuma SJ			
	Plantilla: resistent a la abrasión	ciclos	400	≥ 400
Suela	PU / PU			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm ³	145	≤ 150
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.30	≥ 0,28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.32	≥ 0,32
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.13	≥ 0,13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.18	≥ 0,18
	Valor antiestático	MegaOhm	NA	0,1 - 1000
	Valor de la ESD	MegaOhm	NA	0,1 - 100
Puntera	Absorción de la energía del talón	J	28	≥ 20
	Nano carbono			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	mm	NA	N / A
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	mm	NA	N / A
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	mm	15.0	≥ 14
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	mm	17.0	≥ 14

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marca Safety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros